

Acclamation

Finis à plancher tout système

Applications:

Préparation: Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.

Application initiale: À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 15 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

Entretien: Balayer ou passer la vadrouille à sec fréquemment. Entretenir périodiquement avec une solution correctement diluée de détergent neutre à l'aide d'une vadrouille ou d'une auto-récureuse. Les zones hautement piétinées peuvent être frottées et du fini peut être réappliqué au besoin. Lorsque nécessaire, polir par vaporisation. Il est grandement recommandé de brunir le fini quotidiennement, mais ce n'est pas impératif.

Avantages:

- Brillance exceptionnelle
- Résistant à l'usure et éraflure
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes:

Codes de produit: 52060 (5 L)
52061 (20 L)

UPC: 0 56069 52060 7 (5 L)
0 56069 52061 7 (20 L)

Formats disponibles:



5 L

20 L

Emballage:

Bouteille: 6,1" x 6,1" x 12,6" (15,5 x 15,5 x 31,9 cm)
12,25 lbs (5,56 kg)

Sceau: 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lbs (22 kg)

Boîte (5 l): 12,4" x 12,4" x 13"
49 lbs (22.23 kg)
4 par caisse

Spécifications

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,2 - 8,8
Couverture	186 m ² (2000 pi ²) à 297 m ² (3200 pi ²) (5 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	15 minutes
Indice de réfraction	23,9 - 24,3
Solides non-volatiles	20 %
Concentration en COV	52 g/l
COF	0,5
Évaluation de brillance	87 - 89 %
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO®	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication

